

2K PRO Epoxy Grundierung

Universell einsetzbare Zweikomponenten Epoxy-Grundierung für alle Untergründe, wie z.B. Eisen, Stahl, verzinkter Stahl und die meisten Kunststoffe. Auch für problematische Untergründe wie z.B. Aluminium geeignet. Dieses Produkt bietet einen exzellenten Korrosionsschutz und ist daher ideal für die Beschichtung neuer oder für Reparaturlackierungen vorhandener Bauteile oder Lackierobjekte innen und außen geeignet.

Vorteile

- Hochwertige Zweikomponenten-Beschichtung
- Exzellente Korrosionsschutzeigenschaften
- Sehr gute Haftung und hohe Füllkraft
- Mit allen gängigen Lacksystemen überlackierbar, abgestimmt auf die 2K PRO-Decklacke
- Mit 2 Komponenten Polyester-Spachtel überarbeitbar

Artikelnummer

351851 rotbraun (400 ml)

Matt




2K Grundierungen

Anwendungshinweise




**Spritzabstand /
Spritzgänge**

15 cm- 25 cm. Ca. 2 -3
Spritzgänge (70-100 µm)




Ablüftzeit

Zwischenablüftzeit: ca. 10
- 15 Minuten




Ergiebigkeit

ca. 0,5 - 0,75 m² bei 2
Spritzgängen



Trocknung

Staubtrocken: ca. 1
Stunde. Griffest: 3-5
Stunden. Schleifbar: 24-48
Stunden bei 20° C.
Überlackierbar: nach 6 - 8
Stunden



2K Verarbeitungszeit

Nach Aktivierung ca. 48
Stunden bei 20° C. Nach
Ablauf der
Verarbeitungszeit nicht
mehr einsetzen

Weitere Angaben zur Verarbeitung siehe technisches Merkblatt bzw. Sicherheitsdatenblatt

Untergrund

Eisen, Stahl, Gusseisen, Zink / verzinkter Stahl, Alu / Buntmetalle, Kunststoffe (ABS, PC, PA, GFK),
Polystyrol / Styropor, Altlackierung, Holz / MDF